

Sto-Steinpaste

Универсальный, органически связанный дисперсионный клей

Характеристика					
Свойства		Хорошее схватывание к основе.			
Область применения					
		Для внутренних и наружных работ. Пастообразный многоцелевой клей, для приклеивания на ДСП/ОСП плиты при производстве сборных деревянных строений, домов, на оцинкованное железо, дерево, полистирол и т.д. Особенно рекомендуется для полосного армирования на ДСП/ОСП плиты в производстве готовых зданий/конструкций. Критическую поверхность рекомендуется предварительно проверить Не наносить на влажную или загрязненную поверхность.			
Технические данные					
Группа продуктов		Клей.			
Состав		По VdL-правилам покрывающих строительных средств: полимерная дисперсия, тальк, вода, гликоль, эфир, добавки, консерванты			
Параметры		Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
		Паропроницаемость V-уровень ¹⁾	DIN EN ISO 7783-2	13-14	г/ (м ² d)
		Паропроницаемость sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2	1,5-1,6 ²⁾	м
		Паропроницаемость μ-уровень ¹⁾	DIN EN ISO 7783-2	5700-6400 ²⁾	
		Водопроницаемость	DIN EN 1062-3	>0,007	кг/(м ² √ч)
		Плотность	DIN 53217	1,0-1,2	г/см ³
		¹⁾ вычислено при 23 С ²⁾ вычислено из sd-уровня и толщины слоя. При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
Рекомендации по обработке					
Основа		Основа должна быть твердой, чистой, сухой и несущей, не содержать крошек строительного мусора, и отделяющихся частиц.			
Первичная обработка основы		Проверить прочность покрытия. Непрочные слои удалить.			
Температура применения		Минимальная температура воздуха и основы + 5 °С			
Подготовка материала		Готовый к употреблению, в случае необходимости может быть разведен водой до рабочей консистенции.			
Расход		Артикул	Способ нанесения	Расход	
			Как клей	0,5-1,0 кг/м ²	
Обработка		Sto-Steinpaste нанести шпателем из нержавеющей стали, кистью или валиком (инструмент выбирается в зависимости от цели применения). Sto-Steinpaste высыхает физическим путем, при испарении воды. При повышенной влажности воздуха процесс высыхания замедляется. На очень пористой поверхности Sto-Steinpaste сохнет на протяжении 3 часов, на непористой поверхности – до следующего дня (продолжительность сушки зависит от толщины нанесенного слоя и цели назначения.)			

Sto-Steinpaste

Универсальный, органически связанный дисперсионный клей

Очистка инструментов	Сразу после использования промыть Водой
Поставка	
Цвет тонов	Белый
Глянец	Матовый
Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытым, беречь от морозов.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	06.03.2004
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com	