

StoMiral Nivell F

Отделочная штукатурка на неорганической основе по DIN 18550. с нежной структурой «Войлока».

Характеристика				
Оптика	Серый цемент			
Обработка	Возможна машинная обработка.			
Область применения				
	Для наружных и внутренних работ. Применяется по всем неорганическим основам. Войлочная отделочная штукатурка для фахверка. Для цоколей не применять			
Технические данные				
Группа продуктов	Минеральная отделочная штукатурка.			
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: кальцинированный силикат, полимерный порошок, гидроокись кальция, кальцинированный алюминат, карбонат кальция, добавки			
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица
	Плотность раствора	DIN 18 555	1,5	g/cm ^{3 1)}
	Паропроницаемость μ-уровень ⁴⁾	DIN EN ISO 7783-2 ²⁾	15-35	
	Водопроницаемость	DIN EN 1062-3	0,2	kg/(m ² ·√h)
	Прочность на сжатие (28 дней)	DIN 18 555	8	N/mm ^{2 2)}
	Прочность растяже ния на изгибе (28 дней)	DIN 18 555	3	N/mm ^{2 2)}
	Е-модуль в динамике (28 дней)	TP PE-PCC	5500-6500	N/mm ^{2 2)}
	Теплопроводность	DIN 4108	0,87	W/(m*K)
	¹⁾ g/cm³ = kg/l ²⁾ N/mm²=MPa ³⁾ вычислено при 23° C ⁴⁾ вычислено из sd-уровня и толщины слоя При указанных данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.			
	Рекомендации по обработке			
Основа	Основа должна быть абсолютно ровной, несущей, сухой и не содержать пыли			
Первичная обработка основы	Существующие покрытия проверить на несущую способность и ровность. При необходимости армирование, то есть основу необходимо разровнять армирующей массой или StoMiral Nivell F/G. Шпаклёвку по возможности не использовать.			
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C			
Соотношение смеси	Примерно 5,5 : 1 (порошок : вода)			
Подготовление раствора	Добавить воду в сухую смесь. Размешивать около 2 минут, затем дать отстояться 3 минуты и еще раз в течение полминуты перемешать.			
Время обработки	При + 20 °C примерно 30 минут.			

StoMiral Nivell F

Отделочная штукатурка на неорганической основе по DIN 18550. с нежной структурой «Войлока».

Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход
		Как финишное покрытие	3,0-4,5 кг/м ²
	Приведенные данные – ориентировочны. Точный расчет определяется на объекте.		
Обработка	StoMiral Nivell наносится инструментом из нержавеющей стали в соответствии с величиной зерна. Структурирование производится при помощи кельмы из твердого пластика / резинового круга дощечки. Рекомендуется дальнейшая покраска штукатурки такими красками как StoColor Jumbosil, StoSilco Color G Техника работы, инструменты и основа имеет большое влияние на конечный результат.		
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой, засохший материал удаляется механическим путем		
Поставка			
Цвет тонов	Серо-белый.		
Хранение			
Условия хранения	Хранить в сухом месте.		
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)		
Особые указания			
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.		
Действительно от	04.06.2003		
	Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto		
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@sto.eu.com			