

StoPrep Vapor

Двухкомпонентная грунтовка, для нанесения кистью или валиком.

Характеристика					
Свойства	Жидкий пароизолятор. Стойкий к воде, морской воде и сточным водам.				
Обработка	Тиксотропная и поэтому наносится без потерь. Хорошо закрепляет покрытие.				
Область применения	Только для внутренних работ. Не наносить на влажную и загрязненную поверхность.				
Технические данные					
Группа продуктов	Паро-изолирующая грунтовка.				
Состав	По VdL-правилам покрывающих строительных средств: Компонент В -полиамин Компонент А -эпоксидная смола , эфиры, добавки.				
Параметры	Критерии	Нормативы	Показатель	Единица	
	Плотность	DIN 53217	1,00-1,10	g/cm ³ ¹⁾	
	Паропроницаемость				
	sd-уровень	DIN EN ISO 7783-2	45-51	M	
	μ-уровень	DIN EN ISO 7783-2	45000-56000	²⁾	
	удельная плотность V	DIN EN ISO 7783-2	0.4-0,6	g/(m ² ·d)	
	Толщина слоя	DIN EN 1062-	450-560	μm	
	¹⁾ g/cm ³ = kg/l ²⁾ расход три слоя примерно 900-950 г/см ² При указании данных, речь идет о средних показателях. Из за используемого природного сырья в наших продуктах, уровень показателей может незначительно изменяться. В свою очередь это наведет к изменению качества самого продукта.				
	Рекомендации по обработке				
	Основа	Основа должна быть прочной, чистой и несущей, а также не содержать налетов, отделяющихся частиц и частичек строительного мусора.			
Первичная обработка основы	Основание проверить на несущую способность. Не несущие основания/слои удалить.				
Температура применения	Минимальная температура воздуха и основы + 5 °C				
Соотношение смеси	Компонент А: Компонент В = 64 : 36 весовых частей.				
Подготоввление материала	При смешивании компонентов необходимо учитывать: Сначала высыпать компонент В в емкость с компонентом А и тщательно перемешать до получения гомогенной консистенции Перемешивание производить механическим путем на небольших оборотах (300 об/мин) 5 минут. При этом необходимо охватить края и пол/основание ёмкости. Температура компонентов при смешивании должна быть не менее + 12 °C. Не наносить из заводской ёмкости. После тщательного смешивания перелить в чистую ёмкость и ещё снова перемешать. Время обработки 30минут				
Расход	Артикул	Способ нанесения	Расход		
	Компонент А	На 2 слоя,	0,38 кг/м ²		
	Компонент А	На 3 слоя	0,57 кг/м ²		
	Компонент В	На 2 слоя,	0,22 кг/м ²		
	Компонент В	На 3 слоя	0,33 кг/м ²		
	Точный расчет определяется на объекте.				

StoPrep Vapor

Двухкомпонентная грунтовка, для нанесения кистью или валиком.

Обработка	После смешивания StoPrep Vapor может наноситься роликом или кисточкой. На горизонтальных поверхностях после нанесения роликом рекомендуется выровнять с помощью резиновой щетки. При пониженной температуре химическая реакция замедляется, и это ведет к удлинению процесса обработки, высыхания и затвердения. При высокой температуре процесс убыстряется и высыхание сокращается. StoPrep Vapor можно наносить двумя, тремя слоями около 300 г/м² каждый, общая толщина – 560 -850 µm. Для дальнейшего покрытия применяется StoPrep Contact или StoSilent Quarz как финишная грунтовка, расход - 0,6кг/м². Последующая обработка после 6-24 часов. Полное затвердение 7 дней. При 3-слойном нанесении StoPrep Vapor расход 300г/м² на один слой и толщина слоя 850 µm.
Очистка инструментов	При помощи StoDivers EV 100
Хранение	
Условия хранения	Хранить плотно закрытой и беречь от мороза.
Срок хранения	Наилучшее качество в оригинальной упаковке до ... (см. упаковку)
Особые указания	
Меры предосторожности	Дальнейшая информация по применению продукта, хранению и безопасности смотри в листах безопасности.
Действительно от	04.06.2003
	<i>Применение, не учтенное в этой технической информации, должно быть согласовано со специалистами Sto</i>
Hauptsitz Sto AG Ehrenbachstraße 1 D-79780 Stühlingen Tel. (0 77 44) 57 10 10 Fax. (0 77 44) 57 20 10 Internet http://www.sto.de e-mail infoservice@stoeu.com	